

SCHEDA TECNICA

BPL.202.1800.10.BP STUCCO ALLUMINIO

Stucco con pigmenti di alluminio. Combina buone proprietà di riempimento a una buona qualità di finitura. Facile da carteggiare. Progettato per resistere alle alte temperatura. Ottima adesione alle superficie di lavoro. Può essere usato per rinforzare superfici danneggiate. Non è necessario utilizzare altri stucchi di finitura dopo questo prodotto.

Confezioni disponibili:

BPL.202.1800.105.BP - 1,8 kg padella

Contenuto: Stucco 1760 g - Induritore 40 g
VOC in g/l: 2004/42/IB(b)(250)<250



PULIRE E ASCIUGARE
LA SUPERFICIE



ABRASIVI A MACCHINA A SECCO:
P120 - P320



2 - 3 gr DI CATALIZZATORE
PER 100 gr DI STUCCO



ABRASIVI A SECCO:
P120 - P320



POT LIFE: 3 - 4 min
(tempo di utilizzo del prodotto dopo la catalisi)



STOCCARE MATERIALE
LONTANO DA FONTI DI
CALORE O LUOGHI FRESCHI



ESSICAZIONE: 25 min

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.